

**Описание продукта**

Однокомпонентный быстросохнущий компонент для базовых эмалей на основе полиэфира марок 90W, 180W. Применяется в качестве связующего для солидных, перламутровых и металликовых эмалей, используемых в эффектной окраске кузовов автомобилей в системе с бесцветным лаком для эксплуатации в атмосферных условиях.

Рекомендуется для выравнивания цветового оттенка при окраске методом плавного перехода. Обеспечивает правильное позиционирование эффектных частиц.


Применяется для разбавления высоко укрывистых базовых эмалей, с целью увеличения площади окрашивания.\* Не снижает исходную вязкость базовых эмалей.

**Технология применения****Поверхности, пригодные для нанесения:**


Пластики PP/EPDM, PP, ABS, PA и металлические поверхности (стальные, алюминиевые, оцинкованные) предварительно загрунтованные и отшлифованные. Возможно нанесение методом мокрый по мокрому при использовании соответствующих грунтовок.

**Подготовка поверхности:**

Очистить поверхность, используя Очиститель силикона Startone и Водно-спиртовой обезжириватель Startone. Отшлифовать абразивами P400–P600 «по сухому» или P800–P1000 «по мокрому». Очистить поверхность вновь, используя Очиститель силикона и Водно-спиртовой обезжириватель.



Разбавить до рабочей вязкости в зависимости от типа работ\*\*.

**Вязкость при температуре (20±2)°C (DIN 4мм):**

1К Биндер 90W – 90-120 сек;  
1К Биндер 180W – 180-220 сек.

**Приготовление перламутровых базовых эмалей:**

- в биндер при постоянном помешивании ввести сухой пигмент в количестве не более 20% от массы биндера;
- полученную смесь довести до рабочей вязкости 17 сек DIN 4 разбавителем для базовых эмалей, пропустить через фильтровальную воронку с ячейкой не менее размера частиц эффектного пигмента.

**Приготовление металликовых базовых эмалей:**

- приготовить однородную пасту, смешав порошковый пигмент на основе металла (алюминия) с растворителем для базы и выдержать не менее 8 часов;
- в биндер при постоянном помешивании ввести ранее полученную пасту в количестве не более 20% от массы биндера;
- полученную смесь довести до рабочей вязкости 17 сек DIN 4 разбавителем для базовых эмалей, пропустить через фильтровальную воронку с ячейкой не менее размера частиц эффектного пигмента.

**ВНИМАНИЕ!!!**

\* При использовании биндера с базовыми эмалью сторонних производителей произвести тест на совместимость (путем смешивания компонентов в отдельной таре в небольшом количестве) с дальнейшей проверкой адгезии методом решетчатого надреза согласно «ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013)»

\*\* Для соответствия качественных и цветовых характеристик рекомендуем использовать Разбавитель для базовых эмалей Startone.

**Очистка оборудования**

Использовать Средство для промывки оборудования Startone или иной аналогичный растворитель

**Хранение и транспортировка**

Гарантийный срок годности – 24 месяца с даты изготовления. Хранить в сухом проветриваемом помещении при температуре от -10°C до +30°C в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.