



# Bumper Paint

структурное покрытие/ эмаль для бамперов

RX P-07  
RX P-11



Материалы серии Bumper Paint предназначены для окраски и восстановления поврежденной структуры поверхности бамперов, наружных молдингов, элементов боковых зеркал и других пластиковых деталей автомобиля. Серия Bumper Paint включает в себя два вида материалов: структурное покрытие и эмаль для бамперов. Материалы характеризуются коротким временем сушки, отличной адгезией к поверхностям из пластика (кроме полиэтилена PE), хорошей эластичностью, стойкостью к сколам и растрескиванию, простотой применения.

Цвет: белый, серый, чёрный, графит.

Плотность (RX P-07): 1,0 г/см<sup>3</sup>, Плотность (RX P-11): 1,2 г/см<sup>3</sup>

**Фасовка: 0,75л.**

## Подложки, подготовка поверхности

**ABS, стеклопластик** – обезжиривание, обработка абразивом P400 или абразивным материалом Scotch-Brite серый, обезжиривание

**Полипропилен и его модификации** - обезжиривание, Plastic Primer/ Plastic Plus, обработка абразивом P400, обезжиривание

## Пропорции смешивания

## По объёму

## По весу

Bumper Paint RX P-07/11	100 мл	100 г
разбавитель для акриловых ЛКМ		
RX T-01, RX T-02	20-30 мл	17-26 г

## Нанесение

Вязкость распыления (B3-4). . . . . 20"-25" при +20°C

Число слоёв . . . . . 2

Рекомендуемая толщина . . . . . 40 мкм

Температура . . . . . +15°C - +30°C

Относительная влажность воздуха . . . . . до 75%

## Сушка

Воздушная сушка при +20°C . . . . . 2 часа

Срок годности. . . . . 24 месяца

\* Размер шагрени структурного покрытия (RX P-07) варьируется степенью разбавления.

20°-25°/20°C  
 RX T-01, RX T-02  
 10-20%

Ø1,6-1,8 mm  
 P = 2,0-4,0 bar  
 Х2-40 мкм

10'

2h/20°C