

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



2K Лак HS Стандарт AUTOP PROFESSIONAL - двухкомпонентный прозрачный лак с высоким сухим остатком. Наносится в 2 слоя со временем выдержки между ними 10 минут, легко полируется. Подходит для всех видов ремонта. Обеспечивает безупречный результат с широким ассортиментом акриловых отвердителей и разбавителей **AUTOP PROFESSIONAL**.
Плотность: **0,970 г/см³**.
ТУ 20.30-003-56451051-2017

фасовка, л	артикул
0,5	ATP - CR40/15-05
1,0	ATP - CR40/15-1
5,0	ATP - CR40/15-5

ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ



- Базовые покрытия на основе растворителей.
- Существующие покрытия.

ЛЕТУЧИЕ ВЕЩЕСТВА



Содержание VOC для данного типа продуктов в готовой смеси **590 г/л**.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ



продукт	артикул	наименование	по объему, мл	по массе, г
ЛАК	ATP-CR40/15	2K Clear Coat HS Standard AUTOP PROFESSIONAL	100	100
	ATP-HR10/41	Hardener Standard for clear AUTOP PROFESSIONAL		
ОТВЕРДИТЕЛЬ	ATP-HR10/42	Hardener Fast for clear AUTOP PROFESSIONAL	50	50
	ATP-HR10/43	Hardener Slow for clear AUTOP PROFESSIONAL		
РАЗБАВИТЕЛЬ	ATP-TR50/51	Thinner Standard AUTOP PROFESSIONAL		
	ATP-TR50/52	Thinner Fast AUTOP PROFESSIONAL	от 0 до 15	от 0 до 15,9
	ATP-TR50/53	Thinner Slow AUTOP PROFESSIONAL		

ОБОРУДОВАНИЕ



Используйте краскопульт (диаметр сопла **1,2-1,4 мм**, давление **2,0-4,0 bar***). *См. инструкцию на краскопульт.
Для очистки оборудования рекомендуется применять Thinners **AUTOP PROFESSIONAL**.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ



Количество слоев	2
Рекомендуемая толщина	45- 60 мкм
Теоретический расход	до 7 м ² на 1 л смеси*
*Практический расход зависит от ряда факторов, включая форму объекта, шероховатость поверхности, метод нанесения и рабочие условия.	
Температура	от +15°C до +30°C
Относительная влажность воздуха	до 75%
Жизнеспособность	2-3 часа при 20°C

ВЫДЕРЖКА



Между слоями **5-10 мин при 20°C**
Перед сушкой **10-15 мин при 20°C**

СУШКА



Вариант 1: воздушная сушка **10-12 ч при 20°C**
Вариант 2: ускоренная сушка **30-45 мин при 60°C**

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА: ПОЛИРОВКА ИЛИ ПОВТОРНАЯ ОКРАСКА



Лак готов к полировке или повторной окраске через **1 час** после окончания сушки, когда поверхность полностью остынет.
Перед повторной окраской высушенную поверхность рекомендуется матировать.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ



Срок годности со дня изготовления в не распакованной упаковке **48 месяцев**.
Рекомендуется хранить в прохладном, сухом месте в оригинальной упаковке.



ОСТОРОЖНО!



Только для профессионального применения.
ОГНЕОПАСНО! Беречь от источников воспламенения. Держать в месте, недоступном для детей. Избегать вдыхания паров, проглатывания, попадания в глаза и контакта с кожей. Рекомендуется использовать защитные перчатки, очки и респиратор с внешней подачей воздуха. Не курить во время работы. Работать с продуктом в хорошо вентилируемом помещении.

PRODUCT DESCRIPTION



2K Clear Coat HS Standard AUTOP PROFESSIONAL - the 2 pack high-solid clear coat. Can be applied in two coats. Flash off time between coats 10 min. Very easy to polish. Suitable for all kinds of repairs. Can be applied with different AUTOP PROFESSIONAL hardeners/thinners according to weather conditions.

Specific weight: **0,970 g/cm³**.
TT 20.30-003-56451051-2017

packaging, l	art. number
0,5	ATP - CR40/15-05
1,0	ATP - CR40/15-1
5,0	ATP - CR40/15-5

TO BE APPLIED OVER



- Solvent based base coats
- Existing coatings

VOLATILE MATTER



The VOC of the ready to apply product
590 g/l.

MIXING RATIO



product	артикул	name	volume, ml	weight, g
CLEAR COAT	ATP-CR40/15	2K Clear Coat HS Standard AUTOP PROFESSIONAL	100	100
	ATP-HR10/41	Hardener Standard for clear AUTOP PROFESSIONAL		
HARDENER	ATP-HR10/42	Hardener Fast for clear AUTOP PROFESSIONAL	50	50
	ATP-HR10/43	Hardener Slow for clear AUTOP PROFESSIONAL		
	ATP-TR50/51	Thinner Standard AUTOP PROFESSIONAL		
THINNER	ATP-TR50/52	Thinner Fast AUTOP PROFESSIONAL	0 to 15	0 to 15,9
	ATP-TR50/53	Thinner Slow AUTOP PROFESSIONAL		

APPLICATION



- Spray gun:
- nozzle **1,2-1,4 mm**,
 - pressure **2,0-4,0 bar**.

It is recommended to use the Thinner AUTOP PROFESSIONAL to clean the equipment.

METHOD OF APPLICATION



Number of coats	2
Recommended dry film thickness	45- 60 mkm
Consumption	Up to 7 m ² with 1 l ready to apply product*
<i>*Real consumption strongly depends on number of factors, including object shape, surface roughness, method of application and working conditions.</i>	
Temperature	From +15°C to +30°C
Humidity	Up to 75%
Pot life	2-3 hours / 20°C

FLASH OFF TIME



- Between coats **5-10 min / 20°C**
- Before force drying **10-15 min / 20°C**

DRYING TIME



- Air drying **10-12 hours / 20°C**
- Forced drying **30-45 min / 60°C**

NEXT STEPS : POLISHING OR RECOATING



Ready for polishing or recoating **1 hour***.

** After the coating is fully cured and cooled to room temperature. Before recoating, the fully cured coating must be properly sanded.*

SHELF LIFE AND STORAGE CONDITIONS



Guaranteed shelf-life in unopened original tins **48 months**.
Must be stored in a cool and dry place.



WARNING!



For professional use only.

FLAMMABLE! Keep away from open flames. Keep away from children. Avoid inhaling fumes, swallowing as well as skin and eye contact. Always wear gloves, eye protection and respirator. Do not smoke during work. Work in a well ventilated area.