



Срок хранения: 24 месяца
Цвет: серый
Фасовка: 1 л
EU2004/42 Cat II B(c) VOC 525 g/l
(VOC limit 540 g/l)








Назначение продукта

Применяется в качестве двухкомпонентного изолирующего грунта для окраски методом “мокрый по мокрому”.

Применение

При незначительных дефектах допускается сухое шлифование абразивом P600-P800 после сушки в течение 30 минут при 20°C. Если грунт UHS W-W D505 не был перекрыт последующими покрытиями более 4 часов при +20°C, поверхность необходимо обработать матирующим полотном серого цвета, обдуть сжатым воздухом, обезжирить. При ремонтной окраске пластмасс в UHS Грунт W-W D505 добавляется Пластификатор D101 (см. стр. 23).



| Подготовка поверхности | | | |
|---|--|--|---------------|
|  | Сталь, алюминий, оцинкованная сталь | Поверхность металла перед нанесением UHS Грунта W-W должна быть обработана антикоррозионным материалом | |
| | Старое ЛКП; шпатлевка | Обезжирить поверхность, обработать абразивом P240-320 или матирующим полотном (красным), обдуть | |
| Пропорции смешивания | | объемные, мл | весовые, г |
|  | UHS Грунт D505 | 100 | 100 |
| | HS Отвердитель D220 или HS Отвердитель D222 | 25 | 17 |
| | Uni Разбавитель D110 | 25 | 17 |
| Вязкость готовой смеси | | | |
|  | 17 секунд ВЗ-4 при 20°C | | |
| Время жизни | | | |
|  | 1 час при 20°C | | |
| Нанесение | | размер дюзы, мм | давление, бар |
|  | Окрасочный пистолет | 1,3-1,4 | 3-4 |
| |  HVLP | 1,3-1,4 | 2 |
| | Количество слоев | 1 | |
| | Рекомендуемая толщина одного слоя, мкм | 30 | |
| Рекомендуемые условия нанесения | | | |
| | Влажность | не более 75% | |
| | Температура | +15°C - +30°C | |
| Сушка | | при 20°C | |
|  | HS Отвердитель, D220 | 20-30 минут | |
| | HS Отвердитель быстрый, D222 | | |
| Последующие покрытия | | | |
| | Акриловые, базовые, водоразбавляемые эмали | | |