

2К Грунт-наполнитель 4:1 HS CE

Артикул	20100100	20110100	20120100	50100050
Цвет	серый	белый	чёрный	прозрачный
Объем	0,8 л грунт			0,2 л отв.
Упаковка	1/6 шт			
Плотность	1,5 г/см ³ грунт			1 г/см ³ отв.
Теоретический расход	ок. 6,5 м ² /л (при 60 мкм)			

Двухкомпонентный грунт-наполнитель с повышенным содержанием сухого остатка в трех цветах: белый, серый и черный. Композиция на основе специального акрилового сополимера обладает прекрасной наполняющей способностью с оптимальной толщиной пленки.

Особенности:

Отлично шлифуется и обладает хорошей адгезией к разным видам поверхностей, благодаря содержанию высококачественных смол и специальных добавок обладает отличными наполняющими свойствами и отлично шлифуется после полимеризации.

Поверхности, пригодные для нанесения:

отшлифованные и очищенные металлические и автомобильные пластиковые поверхности (предварительно загрунтованные 1К Грунтом для пластиков); катафорезные и адгезионные грунты, заводские и старые лакокрасочные покрытия (исключая термопластичные покрытия); полиэфирные шпатлевки.



Подготовка поверхности:

Очистить поверхность, используя очиститель силикона. Отшлифовать абразивами P120–P320 в зависимости от обрабатываемой поверхности. Очистить поверхность вновь, используя очиститель силикона



Смешивание:

В соотношении 4:1 с отвердителем + до 25% разбавителя



Вязкость:

~ 23 сек



Жизнеспособность:

1 час при 20°C



Дюза:

1,5–2,2 мм
Входное давление: см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов



Нанесение:

60–70 мкм / 1 слой
Наносить 1–3 слоя



Толщина пленки:

200мкм



Выдержка между слоями:

10 мин

Воздушная сушка:

5–8 часов при 20°C



Выдержка перед сушкой:

10 мин

Сушка в камере при 60°C:

35–45 мин



ИК сушка:

12–15 мин



Дальнейшая обработка:

абразивами P400–P600



Последующее нанесение материалов:

Базовые эмали и 2К лаки



Грунт 18 мес

Отвердитель 12 мес

