

Лак 2+1 акриловый EVOLUTION

(арт. 111-100, 111-5000)

ARM

AUTO REPAIR MATERIALS

v.02/12/2024

Описание:

Прозрачный 2K акриловый лак «EVOLUTION» HS предназначен для финишного покрытия базовых автоэмалей кузова автомобиля. Двухкомпонентный бесцветный HS-лак с высоким содержанием сухого остатка создает качественное двухслойное покрытие на кузове легкового и коммерческого транспорта. Обладает великолепным глянцем!

Основные свойства лака:

- высокая стойкость к появлению царапин;
- отличная растекаемость;
- высокая химическая стойкость и к УФ-излучению;
- высокий глянец;
- быстрый набор твердости при сушке как в камере так и при комнатной температуре.

Технические характеристики:

Содержание VOC: 2004/42/II B(d)540

Прозрачный лак EVOLUTION:

Срок годности: 24 месяцев Плотность: 0,98 гр/см³ Цвет: прозрачный

Отвердитель стандартный к лаку:

Срок годности: 12 месяцев Плотность: 0,99 гр/см³ Цвет: желтовато-прозрачный

Примечание: отвердитель никаким образом не влияет на конечный оттенок лака.

Применение:

	Подготовить и обезжирить поверхность
	Смешать лак с отвердителем в пропорции 2:1. Лак 1л + отвердитель 0,5л
	Вязкость 18сек, DIN 4 (при температуре +20°C)
	Жизнеспособность готовой смеси не более 2-х часов
	Дюза покрасочного пистолета 1,3-1,4мм
	Наносить в 2 слоя
	Толщина слоя 50-70мкм
	Межслойная сушка 8-10 мин. (при температуре +20°C)
	Время сушки 30 минут (в покрасочной камере при +60°C) или 15 минут (при ИК-сушке)
	Время сушки при комнатной температуре (+20°C) – 5-7 часов
	Время готовности к полировке – 24 часа
	Полная готовность окрашенной детали – 5-7 дней