

BESA-GLASS HS
 АКРИЛОВЫЙ ЛАК HS 2+1 "ANTI-SCRATCH"

Версия: 021 2017/04

Артикул: 7075200000.00000.021

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный акриловый лак ANTI-SCRATCH BESA предназначен для финишного покрытия при кузовном ремонте автомобиля с нанесением в два слоя. Отличается превосходной стойкостью к механическим/абразивным, атмосферным и химическим воздействиям. Легко наноситься и хорошо растекается. Оптимизирован для нанесения в окрасочно-сушильных камерах и зонах подготовки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность при 20°C (гр/см³)	0,99±0,02
Вязкость при 20°C	35 сек. ± 5 Ford n° 4
% сухого остатка (вес/объем)	46%±2 вес; 39%±2 объем (готовой смеси)
V.O.C. (гр/л)	515 (2004/42/CE) IIB (E) (840)
Основа продукта	Акрил
Цвет	Прозрачный

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Нанесите непосредственно на базовые покрытия (на любой основе) не раньше 30 минут после нанесения основного слоя.
 При нанесении на базовые покрытия на водной основе очень важно обеспечить полное испарение воды.

ПРИМЕНЕНИЕ

Чтобы растворитель успевал испаряться, выдерживайте от 5 до 10 минут между слоями.
 Примечание: можно использовать в той же пропорции с медленным отвердителем E-225.



E-224 стандартный
 E-202 быстрый
 2:1 пропорция



3 часа с E-224
 1-1.5 часа с E-202



18-20 сек
 FORD n° 4



разбавитель 8229
 5-10 %
 дюза 1.2-1.4мм



50-60мкм



5-10 мин между слоями
 10-15 мин до ИК-сушки



3 часа с E-224
 2-2.5 часа с E-202



средние волны
 12-15минут



1 час ИК/60°C
 24 часа при 20°C

30мин/60°C с E-224
 20мин/60°C с E-202

ОСОБЕННОСТИ СУХОГО СЛОЯ

Теоритический расход (м²/л)	8-9 (при толщине 50мкм)
Блеск	100%
Последующий слой	24 часа

ХРАНЕНИЕ

Хранить закрытым в прохладном и хорошо проветриваемом месте, избегая прямых солнечных лучей. Рекомендуемая температура от 5 до 30°C.
 Срок годности: **2 года** от даты производства, при условии не нарушения заводской упаковки.