

ALFA-PUR 3795

2К АНТИКОРРОЗИОННАЯ UHS ЭМАЛЬ

Версия: 021_2012/11
 Артикул: 6979500000.00000.021

Система подбора - URKI-SYSTEM. Биндер - 6795.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ОПИСАНИЕ

Антикоррозионная эмаль UHS (с высоким содержанием твердых веществ) ALFAPUR 3795 предназначена для покраски промышленного оборудования и машин, морского и речного судостроения, спецтранспорта и т.д. Эмаль обладает хорошей эластичностью, блеском и атмосферостойкостью. Особенностью этого биндера является очень высокая защита металла от коррозии (С3Medium при нанесении на подверженную дробеструйной очистке поверхность), тест в солевой ванне: 350 часов. Гарантия покрытия - 10-15лет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность при 20°C (гр/см ³)	1,16-1,42
Вязкость при 20°C	25-30сек FORD n° 4
% сухого остатка (вес/объем)	59-67% вес; 47-50% объем (готовой смеси)
V.O.C. (гр/л)	420 (2004/42/CE) IIB (D) (420)
Основа продукта	Сложный полиуретан
Цвет	Любой из системы URKI-SYSTEM

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Металл: тщательно очистить и обезжирить поверхность. Для более высокой защиты от коррозии требуется пескоструйная обработка поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется дать отстояться готовой смеси 5-15 минут (в зависимости от окружающей температуры и отвердителя) перед применением.



E-135 отвердитель
4:1 по весу



2 часа



25-30сек
FORD n° 4



доза 1,6-1,8мм
разбавитель 8229 25-30%



80-100мкм



15-30 минут между слоями,
30 минут в ОСК



4-5 часов при 20°С
полное высыхание
30 минут «на отлип»

ОСОБЕННОСТИ СУХОГО СЛОЯ

Теоретический расход (м ² /л)	6-7 (при толщине 80мкм)
Блеск	Глянцевый, более 85%
Последующий слой	через 4-5 часов. После сушки в ОСК - 3 часа.

ХРАНЕНИЕ

Хранить закрытым в прохладном и хорошо проветриваемом месте, избегая прямых солнечных лучей. Рекомендуемая температура от 5 до 30°C. Срок годности: **2 года** от даты производства, при условии не нарушения заводской упаковки.