

Грунт 5+1 акриловый CLASSIC

(арт. 102-0801, 102-0802, 102-0803)

Описание:

Акриловый двухкомпонентный HS-грунт «CLASSIC» предназначен для ремонта кузовных деталей транспортных средств. Применяется для выравнивания поверхности, заполнения пор и рисок. Совместим с любыми акриловыми продуктами. Обеспечивает хорошую адгезию и легко шлифуется.

Основные свойства грунта:

- короткое время сушки;
- хорошая заполняющая способность;
- легок в обработке.

Технические характеристики:

Содержание VOC: 2004/42/IIВ(с)(470) 470

Грунт 102-0800:

Срок годности: 24 месяца Плотность: 1,54 гр/см³ Цвет: белый/серый/черный

Отвердитель стандартный 120-0160:

Срок годности: 12 месяцев Плотность: 0,96 гр/см³ Цвет: желтовато-прозрачный

Примечание: отвердитель никаким образом не влияет на конечный оттенок грунта.

Применение:

	Поверхность обработать абразивом P220-P280
	Очистить и обезжирить поверхность
	Смешать грунт с отвердителем в пропорции 5:1. Грунт 800мл + отвердитель 160мл + 40-160мл растворителя
	Вязкость 23-25сек, DIN 4 (при температуре +20°C)
	Жизнеспособность готовой смеси не более 1 часа
	Дюза покрасочного пистолета 1,6-1,8мм
	Наносить в 2-3 слоя
	Толщина 2х слоев 100-200мкм
	Межслойная сушка 5-10 мин. (при температуре +20°C)
	Время сушки 15 минут (при ИК-сушке); 30минут (в ОСК при +60°C. Обязательна выдержка перед сушкой 10-15 минут при 20°C)
	Время сушки при комнатной температуре (+20°C) – 4 часа
	Шлифование абразивом по-сухому P240-P400
	Шлифование абразивом по-мокрому P800-1200