

Glasureit® Грунт-наполнитель, белый, серый

G / PF

Применение: Грунт-наполнитель

Свойства: Отличное нанесение, стойкость к образованию потеков и заполняющие свойства, а также отличные свойства при мокрой и сухой шлифовке.

- Примечания:**
- Используйте 581-90 как контрольную краску (для лучшего шлифовального результата).
 - 285-700 может быть смешан с Glasureit Грунт-наполнителем 285-790 для создания разных оттенков серого. Пожалуйста, обратите внимание, что жизнеспособность смеси составляет только 20 мин. при 20°C и продукт может быть нанесен толщиной 50-70 мкм.
 - **2004/42/IIВ(с II)(540)539:** ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.С II) в готовом к применению состоянии максимально составляет 540 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 539 г/литр.

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.












БАСФ Коутингс ГмБХ
Решения по ремонтному окрашиванию
Европа

Глазуриштрассе 1
48165 Мюнстер
Германия



Glasureit® Грунт-наполнитель, белый, серый

G / PF

	Структура нанесения			
				Укрывистость: 425 м ² /л при 1 мкм
	Соотношение смешивания	4 : 1 : 1 100 Объем.%	285-700	
	Отвердитель	25 Объем.%	929-55, -56	
	Разбавитель	25 Объем.%	352-91, -50, -216	
	Вязкость DIN 4 20°C	20 – 24 сек.		Жизнеспособность при 20°C 1 час
	Пистолет с верхним бачком Входное давление	HVLP-пистолет: 1,7 - 1,9 мм 2,0 – 3,0 бара / 0,7 бара - давление внутри дюзы		Пистолет высокого давления: 1,6 – 1,8 мм 2 бара
	Количество слоев	2		
	Толщина покрытия	50 – 70 мкм		
	Сушка: 20°C Сушка: 60°C	3 часа 30 мин		
	Инфракрасная сушка (коротковолновая)	9 мин		
	Инфракрасная сушка (средневолновая)	10 – 15 мин		
	Шлифовка Ручная	P 800		
	Шлифовка Эксцентрик	P 400		

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмБХ
Решения по ремонтному окрашиванию
Европа











Глазуриштрассе 1
48165 Мюнстер
Германия



Glasuret® Грунт-наполнитель, белый, серый

G / PF

Альтернатива: нанесение хорошо заполняющих слоев

	Структура нанесения		
			Укрывистость: 425 м ² /л при 1 мкм
	Соотношение смешивания	4 : 1 : 1 100 Объем.%	285-700
	Отвердитель	25 Объем.%	929-55, -56
	Разбавитель	25 Объем.%	352-91, -50, -216
	Вязкость DIN 4 20°C	20 – 24 сек.	Жизнеспособность 1 час при 20°C
	Пистолет с верхним бачком Входное давление	HVLP-пистолет: 1,7 - 1,9 мм 2,0 – 3,0 бара / 0,7 бара - давление внутри дюзы	Пистолет высокого давления: 1,6 – 1,8 мм 2 бара
	Количество слоев	3 - 4	
	Толщина покрытия	100 - 200 мкм	
	Сушка: 20°C Сушка: 60°C	за ночь 40 мин	
	Шлифовка Ручная	P 800	
	Шлифовка Эксцентрик	P 400	

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмБХ
Решения по ремонтному окрашиванию
Европа

Глазуриштрассе 1
48165 Мюнстер
Германия

