

**Однокомпонентный грунт по пластмассе предназначен для первичного грунтования деталей из пластика.**

**Цвет: прозрачный, серый. Плотность: 0,9 г/см<sup>3</sup>. Фасовка: 0,5 л.**

**ВOC: 810 г/л.**



Ø1,3-1,4 мм  
P=2,0-4,0 bar  
x1=5-10 мм



Не требует  
разбавления



10/20°C

## Подложки, подготовка поверхности

Пластмасса – обезжирить, нагреть до +60°C, обезжирить, обработать абразивным материалом Scotch-Brite серый, обезжирить

## Применение

Грунт по пластмассе RX P-05 T/S - готовый к применению материал.

### НЕ ТРЕБУЕТ РАЗБАВЛЕНИЯ!

Вязкость распыления (ВЗ-4)	13" - 14" при +20°C
Диаметр сопла	1,3-1,4 мм
Давление	2,0-4,0 атм
Число слоёв	1
Рекомендуемая толщина	5-10 мкм
Теоретический расход	1 литр продукта на 25 м <sup>2</sup> (5 мкм)
Температура	+15°C - +30°C
Относительная влажность воздуха	до 75%

## Сушка

Воздушная сушка при +20°C \_\_\_\_\_ 10 мин

## Последующие покрытия

Пластифицированные акриловые грунты, акриловые эмали

Срок годности \_\_\_\_\_ 24 месяца