



Spectral PLAST 825



Добавка, увеличивающее адгезию к пластмассам.

СВОЙСТВА:

- Применяется как добавка к двухкомпонентным грунтам либо как самостоятельный однокомпонентный грунт
- Идеальная адгезия к пластмассам
- ОБЯЗАТЕЛЕН при лакировании полипропилена и его смесей
- РЕКОМЕНДУЕТСЯ при лакировании остальных пластмасс

ОСНОВАНИЯ

Пластмассы, в частности, полипропилен PP и его смеси

Прогреть элемент при температуре +50°C в течение не менее 30 минут.
Обезжирить средством Spectral PLAST 815, матировать абразивным полотном, еще раз обезжирить Spectral PLAST 815.

Внимание: Spectral PLAST 825 не улучшает адгезии к полиэтилену PE, PTFE (тефлон).

ПРИМЕНЕНИЯ Spectral PLAST 825

ДОБАВКА К ДВУХКОМПОНЕНТНЫМ ГРУНТАМ	ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ГРУНТ			
<p>Для увеличения адгезии лакового покрытия на элементах из пластмасс (особенно PP и его смесей) добавлять:</p> <p style="text-align: center;">30% по объему на компонент А</p> <p>Примерные пропорции смешивания находятся в технических картах отдельных грунтов.</p> <p>Продукт наносить согласно рекомендациям, с одержащимся в технических картах грунтов.</p>		По объему	По весу	
	Spectral PLAST 825	1	100	
	Spectral SOLV 855	1	96	
		Сопло	Давление	Расстояние
	Традиционный гравитационный пистолет	1.2 ÷ 1.3 мм	3 ÷ 4 бар	15 ÷ 20 см
	Низконапорный гравитационный пистолет HVLP	1.2 ÷ 1.3 мм	2 бара	10 ÷ 15 см
	ВНИМАНИЕ: учесть указания изготовителя оборудования			

ДОБАВКА К ДВУХКОМПОНЕНТНЫМ ГРУНТАМ	ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ГРУНТ	
Грунты, совместимые со Spectral PLAST 825: Акриловый грунт Spectral UNDER 325 Акриловый грунт Spectral UNDER 335 Акриловый грунт Spectral UNDER 355 Акриловый грунт Spectral UNDER 365 Эпоксидный грунт Spectral UNDER 385 Не применять с водорастворимыми продуктами.	Spectral PLAST 825	1-2
	Spectral SOLV 855	
	Традиционный гравитационный пистолет	5 ÷ 10 мкм
	Традиционный гравитационный пистолет	2 ÷ 5 мин
	Традиционный гравитационный пистолет	5 ÷ 10 минут / 20°C
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ		
Разбавитель для акриловых продуктов Spectral SOLV 855 или растворитель для нитроцеллюлозных продуктов.		
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ		
Хранить в прохладных и сухих помещениях вдали от источников пламени и тепла. Избегать воздействия прямых солнечных лучей.		
СРОКИ ГОДНОСТИ		
Spectral PLAST 825	24 месяца /20°C	
БЕЗОПАСНОСТЬ		
См. Паспорт безопасности		