

ProColorEast



2K HS Прозрачный лак 533 "PRO"

80053301

2004/42/IIIB (e) (840) 560

Приготовление



Соотношение смешивания

2 : 1 (объём)

Продукт

80053301

100%

Отвердитель

801525--

50%

Разбавитель


-

-


Продукт 80053301	Отвердитель 801525--
50 г	25 г
100 г	50 г
150 г	75 г
200 г	100 г
250 г	125 г
300 г	150 г
350 г	175 г
400 г	200 г
450 г	225 г
500 г	250 г
600 г	300 г
700 г	350 г
800 г	400 г
900 г	450 г
1000 г	500 г

Данные относятся к стандартному способу нанесения

Нанесение		
	Время использования продукта после добавления отвердителя (20°C)	4 ч
	Вязкость при нанесении	17 +/- 1 FORD 4
	Настройка краскопульта	2 оборота
	Сопло	1,2 - 1,3 mm RP
	Давление воздуха	1,7 – 2,2 RP
	Количество слоев	2 полных
	Интервал между слоями	5-10'

Сушка и расход		
	Выдержка	5-10'
	Без пыли	20'
	Готово к установке	8 ч
	Полная сушка	20 °C: 24 ч 60 °C: 40'
	ИК сушка – средние волны	10'
	ИК сушка – газ	5'
	Полировка при 20°C	16 ч
	Полировка при 60°C	40'
	Толщина сухой плёнки	40-50 мкр
	Расход готового к использованию продукта M² / KG x 1 мкр	460

* Для полной химической/физической ретукляции при 20°C: 7 дней

Срок хранения		
	Срок хранения	24 месяца 5 < °C < 35

ProColorEast



2K HS Прозрачный лак 533 "PRO"

80053301

2004/42/IIIB (e) (840) 560

ОПИСАНИЕ

Прочный двухкомпонентный акриловый лак, для которого характерна отличная защита от царапин. Продукт обладает высокой устойчивостью к старению и воздействию химических и атмосферных раздражителей. Лак наносится на матовые пастельные, металлические и перламутровые эмали, как на водной основе, так и на основе растворителей (сольвент), что придает эмали превосходный внешний вид.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Антивандальный лак – antiscratch.
- Очень быстрая сушка/ретикуляция.
- Отличный блеск и полнота
- Превосходная растекаемость
- Продукт наносится как на эмали на основе воды, так и на основе растворителя (сольвент).

ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Продукт легко наносится в 2 слоя, что приводит к образованию пленки, которая быстро сохнет, как на воздухе, так и в камере для сушки и гарантирует отменный блестящий внешний вид. Рекомендуется нанесение третьего слоя лака только в том случае, если по тем или иным причинам толщина эмали является чересчур большой. В данном случае необходимо большее количество лака, чтобы избежать процесса втягивания блеска.

ПРОМЫВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Использовать разбавитель для промывки или нитро-разбавитель

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Данные, представленные в техническом паспорте, являются результатом нашего многолетнего опыта. Тем не менее, они должны рассматриваться как информация без какой-либо обязательной ценности, в том числе в отношении любых прав собственности третьих сторон, и эта информация не освобождает клиента от проведения собственных проверок продуктов, поставляемых нами, для оценки их пригодности или их соответствия процедурам и циклам, при которых клиент планирует использование продукты. Применение и использование наших продуктов (тип поверхности нанесения, условия сушки продукта и т. д.) происходит за пределами наших возможностей контроля и, следовательно, попадает под исключительную ответственность клиента. Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления изменять и периодически обновлять информацию, содержащуюся в техническом паспорте: последняя версия технического паспорта заменяет любую предыдущую версию. Пользователь несет ответственность за проверку обновления технического паспорта перед использованием продукта. Информация о здоровье и безопасности указана в паспорте безопасности.