

# GRAVIHEL структурное покрытие ARMOR SKIN

24

СТРУКТУРНЫЕ  
ПОКРЫТИЯ

арт.	цвет	упаковка
48076401	MIX	9*0,75 л
48076502	черный	9*0,86 л

Тип:	акрил - изоцианатный
Блеск:	полуглянцевый
Вязкость:	тиксотропная
Плотность основного продукта:	1,3–1,4 кг/л
Концентрация сухого вещества:	по объему: 62% по весу: 71%
VOC:	2004/42/IIВ(d)(420)330 VOC готового к использованию (г/л) = макс. 330
Теоретический расход готовой смеси:	5–7,5 м <sup>2</sup> / л

Покрытие однослойное двухкомпонентное структурного вида обладает высокой атмосферной, химической, механической и УФ устойчивостью. Предназначается для защиты строительной и сельскохозяйственной техники, рельсового транспорта, стальных конструкций различного типа, транспортных средств PV и LCV (фургоны, грузовики, автодома), речных и морских судов, а также для промышленной покраски, где требуется высокая механическая, химическая и атмосферная стойкость лакокрасочного покрытия.

Для получения специального эффекта можно добавить одну из паст GRAVIHEL металлик (21, 22 или 23) в размере 10–20%. Для выразительного эффекта рекомендуем применить пасту GRAVIHEL 22 крупный алюминий или GRAVIHEL 23 очень крупный алюминий. Рекомендуемое соотношение между биндерами и пастами составляет 85:15. Для лучшей укрывистости рекомендуется соотношение 75:25. Все дальнейшие данные основаны на соотношении 85:15.



6 : 1  
GRAVIHEL отвердитель 2K полиуретановых однослойных биндеров  
арт. 48074001 (0,15л), арт. 48074002 (1 л)  
Разбавление: не требуется  
Смешивание по объему



тиксотропная



Пистолет для нанесения кузовных покрытий под баллоны  
3,5–4 бар  
1х = 200 мкм



сухое к пыли / 20°C = 30 мин  
сухое на ощупь / 20°C = 5 ч  
ускоренная сушка при 60°C = 30 мин



8–12 мин на коротких волнах

Срок хранения в оригинальной упаковке: 2 года

