










2К ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ «5+1» HS

Назначение: Применяется в качестве выравнивающей (наполняющей) грунтовки при окраске новых деталей и ремонте старых ЛКП.

Рекомендации по применению: Грунтовка может наноситься прямо на металл, на фосфатирующие грунтовки, полиэфирную шпатлевку, а также заводское ЛКП.

Цвет: 

Фасовка: 0,65; 1,3 кг.

	Продукты	2К грунтовка акриловая «5+1», отвердитель для грунтовки «5+1», акриловый универсальный разбавитель		
	Подготовка поверхности	Зашлифовать абразивом P180-240, удалить пыль, обезжирить поверхность		
	Смешивание	Грунтовку смешать с VIKА отвердителем для грунтовки 5+1 HS в соотношении 5:1 по объему (7,5:1 по массе), ввести разбавитель «VIKA для металлик» до требуемой рабочей вязкости		
	Разбавление	0-30% разбавитель VIKА для металлик/акриловый универсальный разбавитель		
	Жизнеспособность	1 час при 20°C		
	Вязкость при нанесении	19-21 с по ВЗ-4/20°C		
	Оборудование для нанесения	Краскораспылитель HVLP/HTE 1,5-1,7 мм/2,5 бар		
	Количество слоев	в 2-3 слоя. Рекомендуемая толщина сухого слоя: 80-120 мкм		
	Сушка	Режим сушки	20°C	60°C
		До шлифования	4 час	45 мин
		Между слоями 5-10 мин при температуре 20°C		
	Шлифовка	Механическое шлифование абразивом для сухого шлифования P320-P400 Ручное шлифование абразивом для мокрого шлифования P800-P1000		
	Очистка оборудования	Разбавителем «VIKA для металлик» или растворителями 646, 647		

Гарантийный срок хранения: грунтовка 12 месяцев / отвердитель 6 месяцев