

RX P-01

Uniprimer алкидный грунт

Reoflex

Антикоррозионный алкидный грунт для первичного грунтования деталей автомобиля из металла. Обладает высокими антикоррозионными свойствами.

Цвет: серый. Плотность: 1,25 г/см³. Фасовка: 1 кг.

ВOC: 630 г/л.



18"-23"/20°C

Ø 1,6-1,8 мм
P = 2,0-4,0 bar
x2-3=60-100 мкм

15'

12h/20°C
45/60°C

P400

Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240 или Scotch-Brite красный, обезжиривание

ПЭ шпатлёвка – обработка абразивом P240, обезжиривание

Сталь – обезжиривание, обработка абразивом P240, обезжиривание

Применение

Смешивание компонентов:	По объёму	По весу
антикоррозионный грунт RX P-01	100 мл	100 г
разбавитель для акриловых ЛКМ RX T-01	40 мл	35 г

Не разбавлять Уайт-спиритом!

Вязкость распыления	18"-23" при +20°C
Диаметр сопла	1,6-1,8 мм
Давление	2,0-4,0 атм
Число слоёв	2-3
Рекомендуемая толщина	60-100 мкм
Теоретический расход	1 литр продукта на 8 м ² (100 мкм)
Температура	+15°C - +30°C
Относительная влажность воздуха	до 75%

Сушка

Воздушная сушка при +20°C	6 часов (1 час)*
Воздушная сушка при +60°C	45 минут

Обработка

Ручное шлифование _____ абразив P400

Последующие покрытия

Алкидные, акриловые, базовые эмали

Срок годности _____ 12 месяцев

*В скобках указаны цифры для антикоррозионного грунта методом "мокрый по мокрому".