








### Glasuret® PKW-грунт-наполнитель, светло-бежевый

# G / P

- Применение:** Грунтование
- Свойства:** Высокая антикоррозионная защита
- Примечания:** **Для металла, алюминия + оцинкованной стали**  
**Не наносить под полиэфирные шпатлевки!**  
**Не применять под 176-72!**  
**Может быть также использован как праймер с 352-228 Glasurit Activator. См. Техническую информацию 283-150 в разделе G/PF**  
**Не может наноситься напрямую под базовые эмали 90 Серии!**

	Применение	Грунтование
	Соотношение смешивания	1 : 1 100 объемн. % 283-150
	Отвердитель	100 объемн. % 352-230
	Разбавитель	
	Жизнеспособность при 20 °C	7 дней
	Вязкость DIN 4 20°C	15 сек.
	Пистолет с верхним бачком Входное давление	HVLP-пистолет: 1,3 - 1,8 мм 2,0 – 3,0 бара / 0,7 бара - давление внутри дюзы Пистолет высокого давления: 1,3 – 1,8 мм 2.0 бара
	Количество слоев	1-2
	Толщина покрытия	10-15 мкм
	Время обдува при 20°C	ок. 10 мин

#### Совет по безопасности

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

**2004/42/IIВ(с III)(780)760:** ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.с III) в готовом к применению состоянии максимально составляет 780 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 760 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

