



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентная стекловолоконная шпатлевка с короткими и длинными волокнами. Идеально подходит для ремонта отверстий, обеспечивая жесткое и прочное покрытие.

- Водостойкая.
- Может быть обработана и отшлифована после сушки.
- Легко покрывается стандартной шпатлевкой и может быть окрашена напрямую.

Типичное применение

Для заполнения отверстий и восстановления поврежденных коррозией участков на поверхностях, таких как сталь и стеклопластик.



РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Необходимые инструменты



Палитра для смешивания *Onion Board*, Шпатель *U-POL*, Обезжириватель *SYSTEM 20*, Абразивы *MAXIMUM*, Респиратор *MAXIMUM*, Малярный комбинезон *MAXIMUM*

Подготовка поверхности



	Обезжириватель	Абразив
Голый металл	Очиститель на сольвентной основе S2001 быстрый/S2002 медленный	P80
Оригинальное ЛКП	Очиститель на сольвентной основе S2001 быстрый/S2002 медленный	P180
Стеклопластики (GRP)	Очиститель на водной основе	P180
Алюминий	Очиститель на сольвентной основе S2001 быстрый/S2002 медленный	P180

FIBRAL ШПАТЛЕВКА СТЕКЛОВОЛОКОННАЯ имеет отличную адгезию к указанным выше материалам. Для достижения наилучшего результата очень важна хорошая подготовка. Очистите и обезжирьте поверхность, удалив грязь, масла, жиры и воск при помощи очистителей SYSTEM 20. Отшлифуйте абразивной бумагой в зависимости от типа поверхности, указанной выше. Повторно очистите, высушите и обезжирьте отшлифованную поверхность.

Нанесение



	10°C	20°C	30°C
Пропорция смешивания (Отвердитель):	4%	3%	2%
Время для нанесения:	7 – 8 минут	5 – 6 минут	4 – 5 минут
Время до шлифования:	20 минут	15 – 20 минут	15 минут

Максимальная глубина заполнения: 4 – 7 мм
ИК-сушка: Полимерная основа непригодна для инфракрасной сушки.

Тщательно смешайте шпатлевку с отвердителем на палитре для смешивания (Onion Board). Не уменьшайте и не превышайте количество отвердителя, указанного в таблице. Наносите с нажатием для снижения попадания воздуха. Не рекомендуется наносить при температуре ниже 5°C.

Шлифование



Начало шлифования P80 - P120
Окончание шлифования P180

*Используйте финишную самовыравнивающую шпатлевку *Dolphin Glaze* для заполнения небольших дефектов, таких как поры и царапины.*



FIBRAL ШПАТЛЕВКА СТЕКЛОВОЛОКОННАЯ

FIB/BL, FIB/BM, FIB/2, DIS/FIB

Версия: 4.0

Дата выпуска: 08/03/2017 Дата пересмотра: 04/02/2020 Отменяет: 14/10/2019



DRIVING SURFACE PERFECTION

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Окрашивание



U-POL рекомендует использовать грунты SYSTEM 20 с цветом на ваш выбор для достижения идеальной поверхности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Физические свойства



Внешний вид Паста
Цвет Желтый
Плотность ≈ 1,43 (1,41 – 1,45) г/см³

VOC Информация



Маркировка EU VOC 2004/42/II(b)(250)100 г/л

Ограничения ЕС для данного продукта (Категория продукта: IIBb) в готовом для использования виде составляет 250 г/л. Доля VOC в данном продукте 359 г/л. Содержание VOC данного продукта в готовой к применению форме является 100 г/л.

Срок годности и Хранение



Артикул	Тип	Срок годности	Система кодирования номера партии
FIB/BL	1 л пакет	2 года	C
FIB/BM	600 мл пакет	2 года	C
FIB/2	1.1 л банка	4 года	C
DIS/FIB	1.28 л диспенсер	2 года	C

- A** Дата производства, 5-значный номер партии и срок годности, напечатанные на дне банки.
- B** Дата производства и 5-значный номер партии, напечатанные на дне банки / клейкой этикетке, например, 93822 = 2019, неделя 38, партия 22.
- C** Дата производства и уникальный 5-значный номер партии, напечатанные на дне банки / клейкой этикетке.
- D** Дата производства и уникальный 5-значный номер партии, напечатанные на картридже.
- E** Дата производства и уникальный 7-значный номер, напечатанные на крышке.
- F** Дата производства и уникальный 6-значный номер партии, напечатанные на упаковке.
- G** Дата производства и 4-значный номер партии, напечатанные на дне банки.
- H** Дата производства и номер партии, включенные в 8-значный код, например, 18071234 = (18) 2018, (07) июль, номер партии 1234.
- I** Дата производства, напечатанная на банке.
- J** Дата и время производства, напечатанные на горлышке аэрозоля.
- K** Дата производства и вес саше, нанесенные тиснением, например, 40G 110717.
- L** Уникальный 5-значный номер партии, напечатанный на упаковке / клейкую этикетку / нанесенный тиснением. Чтобы узнать дату производства, пожалуйста, отправьте этот номер по адресу technicalsupport@u-pol.com.
- M** Уникальный 5-значный номер партии, за которым следует вес, напечатанные на тубике, например, 17149GR78 = номер партии 17149GR, вес 78 г. Чтобы узнать дату производства, пожалуйста, отправьте этот номер по адресу technicalsupport@u-pol.com.
- N** Дата розлива и уникальный 7-значный номер партии, нанесенные на клейкую этикетку.
- O** Номер «LOT», заканчивающийся уникальным 5-значным номером, напечатанный на саше. Чтобы узнать дату производства, пожалуйста, отправьте этот номер по адресу technicalsupport@u-pol.com.
- P** Дата производства аэрозоля и 5-значный номер партии аэрозоля, напечатанные на дне банки, например, 93822 = 2019, неделя 38, партия 22.
- Q** Дата производства аэрозоля и уникальный 5-8-значный номер партии, напечатанные на дне банки.

Рекомендованная температура хранения 5 °C - 25 °C

Хранить в закрытом месте. Хранить в хорошо вентилируемом месте. Хранить в прохладном месте. Хранить только в оригинальной упаковке завода-изготовителя.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки technicalsupport@u-pol.com.

ВАЖНО: ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

Полная информация о мерах предосторожности при использовании продукта и о средствах индивидуальной защиты содержится в паспорте безопасности, который вы можете найти у вашего поставщика или на сайте компании U-POL www.u-pol.com. Компания U-POL не признает ответственность в случаях, когда средства индивидуальной защиты не были использованы. Указанные данные предоставлены для информации и могут быть изменены без специального уведомления. Покупатель несет ответственность за определение того, насколько продукт подходит для его целей, а также за ознакомление с последней версией технического описания и инструкции по применению. Техническое описание и инструкция по применению основаны на наших собственных знаниях и опыте. При использовании продукта по другой технологии, которую U-POL не может контролировать, компания U-POL не несет ответственность как за результаты, полученные вследствие этого, так и за возможную порчу имущества, включая прибыли и убытки.