

RX N-06

# MS Graviflex антигравий MS



**Антигравий предназначен для создания плотного эластичного покрытия, защищающего от ударов камней и воздействия бензина, масел, воды и солей, обладающего шумоизоляционными и антикоррозионными свойствами.**

**Цвет: белый, серый, чёрный. Плотность: 1,2 г/см<sup>3</sup>. Фасовка: 1 л.  
VOC: 590 г/л.**



3'-5'

P = 2,0-4,0 bar

x2-3=100 мкм

10'

2h/20°C

1h/60°C

## Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240, обезжиривание  
Алюминий, оцинкованная сталь – обезжиривание, обработка абразивным материалом  
Scotch-Brite красный, обезжиривание  
Сталь – обезжиривание, обработка абразивом P240, обезжиривание

## Применение

Диаметр сопла	-----	2,5-4,0 мм
Давление	-----	2,0-4,0 атм
Дистанция	-----	20-25 см
Рекомендуемая толщина	-----	100 мкм
Число слоёв	-----	2-3
Теоретический расход	-----	1 литр продукта на 3 м <sup>2</sup> (100 мкм)
Температура	-----	+15°C - +30°C
Относительная влажность воздуха	-----	до 75%

## Сушка

Воздушная сушка при +20°C	-----	2 часа
Форсированная сушка при +60°C	-----	1 час

## Последующие покрытия

Любые лакокрасочные материалы

Срок годности	-----	24 месяца
---------------	-------	-----------